

柿心・パーシモンワックス【塗装方法・メンテナンス・保管方法】

ご用意いただくもの



サンディングペーパー(#280~32)



スポンジ(またはゴムペラ)



ウエス

塗装方法

※塗布面積1㎡あたり 30~40㎡ (カラー25~35㎡)

①



塗料はよく攪拌してからご使用ください。
固いと感じる時は、湯煎をするか、
柿心専用うすめ液(NBG-500)をご使用ください。

②



サンドペーパー(#280~#320)をかけて
塗装面を整え、汚れは落としてください。

③



スポンジ又はゴムペラで、少量を木目に沿って
すり込むように塗ってください。
※ハケ、ローラーは塗り過ぎの原因となりますので、
お止めください。
！少量を薄く伸ばしてお塗り下さい！

④



塗装後~5分ほどおいて浸透させます。
浸透しきらない表面の塗料は、
完全に拭き取り、磨き仕上げをして下さい。
※樹種によって、表面がげば立つ場合があります。
600番以上のサンドペーパーで軽く取り除いた後、
ウエスで拭き取り、磨き仕上げをして下さい。

⑤

塗装後12時間~で、触指乾燥します。(カラーは24時間~)
ご使用の材の乾燥状態によっては、12時間~経っても油分が指につく場合があります。
油分を感じなくなるまで、空拭きして下さい。
※触指乾燥とは、指で軽く触れて塗料がつかない状態です。硬化乾燥には2~3週間かかります。
※乾燥時間は、ご使用の材・環境によって異なりますので、ご注意ください。

カラー塗装の注意

- カラーの触指乾燥には、24時間~48時間かかります。
- 濃い目の仕上げが必要な時は、薄塗りの上、乾燥⇒③~④⇒乾燥を繰り返し、お好みの色合いに仕上げてください。
※厚塗や乾燥前の重ね塗りは、生乾きや色落ちの原因となりますので、お止めください。

施工後のメンテナンス

1. 床・水廻りは半年~1年に1度ワックス(NBG-104等)をして頂くと、床板や羽目板を強力に保護し、長い間美しくご使用いただけます。
2. 汚れはサンドペーパーで研磨するか、中性洗剤を木部に泡立ててこすり落とし、ウエスで拭き取ってから、同じ塗料を薄く塗ってください。
3. 傷がついた場合、サンドペーパーで面を滑らかにして、再度塗ってください。
4. 塗装面木部がへこんだ場合、スチームアイロンで蒸気を当てると元に戻ります。
(※へこみが深い場合は戻らない事もあります)

保管方法

1. 使用後はなるべく残量にあった容器に移し、蓋をして冷暗所に保管してください。
2. 柿心は、柿渋を使用しているため、鉄さびを起す可能性があります。
鉄製容器での保管は止めてください。
3. 使用済みのウエスをそのまま積み置くと自然発火の恐れがあります。
速やかに水に浸し処理をするか、焼却処分をしてください。

NBG-104 柿渋ワックス ソフトタイプ



仕上げやメンテナンスに是非ご使用ください。
より長く美しい仕上がりが保てます。